



ČIA akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.7

## PROTOKOL č. 14306

o zkouškách požárně technických charakteristik



Č.j.: PTL - 229/08	Počet stran protokolu: 1			
<b>Zadavatel:</b> LANIT PLAST, s.r.o., Nerudova 477/7, 251 01 Říčany				
<b>PŘEDMĚT ZKOUŠEK</b>				
<b>Název:</b> Polykarbonát plný Marlon FSX				
<b>Norma:</b> Nesdělena	<b>Výrobce:</b> Brett Martin, Velká Británie			
<b>Složení:</b> Viz název				
<b>Vzhled:</b> Průhledná deska tloušťky cca 3 mm				
<b>Datum přijetí vzorku:</b> 14. 10. 2008	<b>Odběr vzorku:</b> Vzorek dodal zadavatel			
<b>Datum provedení zkoušek:</b> 2. 12. 2008				
<b>ZKOUŠEBNÍ METODA:</b> ČSN 73 0863				
<b>NAMĚŘENÉ HODNOTY A VÝSLEDKY</b>				
<b>Vzorek číslo</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>průměr</b>
<b>Datum zkoušky</b>	2.12.	2.12.	2.12.	
<b><math>\tau_A</math> [ min ]</b>	n	n	n	n
<b><math>\tau_B</math> [ min ]</b>	n	n	n	n
<b><math>v_s</math> [ mm/min ]</b>				0
<b><math>i_s</math> [ mm/min ]</b>				0
<b>Závěr:</b>				
Z naměřených hodnot byl vypočten index šíření plamene po povrchu stavební hmoty „Polykarbonát plný Marlon FSX“				
<b><math>i_s = 0</math> mm/min</b>				
Výsledky zkoušek platí pouze pro předmět zkoušek. Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.				
Vedoucí zkušebny: Vít Slaboch				
Datum: 8. 12. 2008				

Vysvětlivka: n = do 30. minuty zkoušky nenaměřeno

